



„ХЕМИКО“ предузеће за производњу и промет
11000 Београд, Благоја Паровића 4



011/3555-724

063/318-125

062/355-511



+381 11 3555-724

Матични број: 06030947, Регистарски број: 01106030947, Шифра делатности: 7219,
ПИБ: 101013557, Жиро рачун: 330-4000428-33

ТЕХНИЧКА ИНФОРМАЦИЈА ЗА **ECO CONSOLID K**

- TIP:** Vodeni rastvor silikona, mineralnih materija i organskog polimera
- OBLIK ISPORUKE:** Dvokomponentni vodeni sistem
- OSOБINE I UPOTREBA:** **ECO CONSOLID K** je alkalni vodeni rastvor. Upotrebljava se za povećanje čvrstoće (konsolidaciju) kamena. **ECO CONSOLID K** je niskog viskoziteta pa lako ulazi u pore i šupljine u kamenu. Posle očvršćavanja sredstvo praktično gradi novi kamen unutar pora tretiranog kamena, kome se na taj način značajno povećava čvrstoća i otpornost na atmosferilije, a istovremeno smanjuje poroznost. Slični procesi dešavaju se u prirodnim uslovima tokom dugih vremenskih perioda.
- PRIPREMA ZA PRIMENU:** **ECO CONSOLID K** se primenjuje u isporučenom obliku. Kamen koji se tretira sredstvom treba da bude сув i čist.
- NAČIN PRIMENE:** Na šupljikav (makroporozan) kamen **ECO CONSOLID K** nanosi se prskanjem pneumatskim raspršivačem. Komponenta **I** nanosi se do zasićenja kamena, a posle njenog sušenja kamen se na isti način tretira komponentom **II**. Kamen koji nema velike šupljine (mikroporozan) konsoliduje se, ukoliko je to moguće, potapanjem u **ECO CONSOLID K**, najpre u komponentu **I**, a posle njenog sušenja u komponentu **II**. Kamen koji je ugrađen konsoliduje se metodom injektaze. Potrošnja sredstva za nanošenje prskanjem: 0,30-0,60L/m². Kamen koji je izložen dejstvu atmosferilija posle konsolidacije obavezno zaštititi - konzervirati primenom sredstva **ECO IMPREGNIR MK** ili **ECO IMPREGNIR ME**.
- MERE ZAŠTITE:** **ECO CONSOLID K** je alkalan, tako da je potrebno zaštititi lice, ruke i ostalo što nije predviđeno za tretiranje. Površine koje su nepredviđeno isprskane ovim sredstvom treba odmah oprati vodom. Samo za profesionalnu upotrebu!
- PAKOVANJE:** Plastična ambalaža 2x10L i 2x1L.

SKLADIŠTENJE: **ECO CONSOLID K** skladišti se na otvorenom i u zatvorenom prostoru na temperaturi iznad 4°C.

ROK TRAJANJA : **ECO CONSOLID K** u originalnoj ambalaži može da se čuva 12 (dvanaest) meseci.