



„ХЕМИСКО“ предузеће за производњу и промет
11000 Београд, Благоја Паровића 4



011/3555-724
063/318-125
062/355-511



+381 11 3555-724

Матични број: 06030947, Регистарски број: 01106030947, Шифра делатности: 7219,
ПИБ: 101013557, Жиро рачун: 330-4000428-33

ТЕХНИЧКА ИНФОРМАЦИЈА ЗА SILOBIT

- ТИП:** Хидроизолациони премаз за хладни поступак
- ОБЛИК
ИСПОРУКЕ:** Раствор у органским растварачима
- ОСОБИНЕ И
УПОТРЕБА:** **SILOBIT** се користи за све врсте хидроизолационих радова у грађевинарству, као и заштиту метала од корозије. Због своје изузетне еластичности у широком опсегу температура (-20С° до +100С°), апсолутне водонепропусности и стабилности на ниским и високим температурама незамењив је код хидроизолације равних кровова, тераса, темеља, купатила, бетонских спојница, као и заливања напрлина, аеродромских писта, цеви за воду, гасовода, кабловских система и подземних резервоара. У ауто индустрији користи се као заливна маса за акумулаторе и као заштита доњег спољног подстроја (патоса) аутомобила од корозије.
- ПРИПРЕМА
ЗА ПРИМЕНУ:** **SILOBIT** се примењује у испорученом облику. Непосредно пред примену, док се налази у оригиналној амбалажи, **SILOBIT** треба добро промешати. Материјал који се заштићује треба предходно да буде одмашћен применом средства **ЕСО РЕСЕРПТ 02**, очишћен од корозије применом средстава **ЕСО РЕСЕРПТ 01** и/или **ЕСО РЕСЕРПТ 04** и сув. Зависно од начина наношења на подлогу **SILOBIT** може додатно да се разблажи лак бензином, бензином или сличним разређивачем.
- НАЧИН
ПРИМЕНЕ:** **SILOBIT** се на материјал наноси прскањем пнеуматским распршивачем или премазивањем ваљком, четком и сл. На металне површине **SILOBIT** се наноси у једном слоју у испорученом облику. Уколико се на подлогу наноси пнеуматским распршивачем потребно је разредити га уљаним разређивачем у запреминском односу 3:1 (**SILOBIT** : уљаним разређивач). На бетонске површине **SILOBIT** се наноси у неколико слојева:
I слој: **SILOBIT** разређен уљаним разређивачем у запреминском односу 3:1.

Разређен **SILOBIT** потпуно улази у бетон и затвара његове поре. Зависно од температуре ваздуха овај слој суши се 12-24 часа.

II слој: **SILOBIT** у испорученом облику, предходно добро промешан. Наношење овог слоја изводи се ваљком или четком. На тек нанети слој **SILOBIT**-а поставља се геотекстил, филц или друга тканина чија јачина (дебљина, густина) зависи од начина коришћења изоловане површине (проходне или непроходне површине). Уколико се по завршеном сушењу II слоја појаве мехурићи испод тканине, исту треба пробušити шилом или сличном алатком, а затим притискањем ваљком избацити настале гасове.

III слој: **SILOBIT** у испорученом облику, предходно добро промешан. Поступак наношења **SILOBIT**-а се понавља док се тканина не натопи истим. Након сушења на површини се појављује раван, сјајан слој **SILOBIT**-а.

На осушен **SILOBIT** може да се нанесе цементна кошуљица, слој шљунка, боја која одбија сунчеве зраке и друго.

Потрошња средства: 1,50-4,00kg/m².

МЕРЕ ЗАШТИТЕ: **SILOBIT** је раствор у органским растварачима, запаљив је, па се приликом његове примене треба придржавати мера заштите од пожара, као при раду са сличним производима који садрже разређиваче. Само за професионалну употребу!

ПАКОВАЊЕ: Метална или пластична амбалажа од 20kg.

СКЛАДИШТЕЊЕ: **SILOBIT** складишти се на отвореном и у затвореном простору далеко од извора топлоте.

РОК ТРАЈАЊА: **SILOBIT** у оригиналној амбалажи може да се чува 6 (шест) месеци.